

Ribbon Near Edge

TDM227

BARCODING THE WORLD

O TDM227 é um ribbon de cera/resina (misto) para impressão em equipamentos com sistemas TTO/Near Edge em embalagens flexíveis com dados variáveis. Com compatibilidade ampla de substratos (filme e papéis), o TDM227 é uma excelente escolha para aplicações que requerem resistência a arranhões e armazenamento (úmidos e secos) com qualidade excelente de impressão.



Impressão em Alta Velocidade



Resistência Superior a Arranhões




Ótima Compatibilidade de Substrato

Qualidade de impressão


Escurecimento



Nitidez



Cód. de barras 0°




Cód. de Barras 90°



Caractere mínimo imprimível



Gráficos



Compatibilidade do substrato

Níveis de substratos recomendados

L3- < L2- < L1-

Papel sintético
Polyart; Papel sintético em geral;

Filmes
PP; PET;
PE; BOPP;
Fosco; PVC;


TDM227

Sensibilidade

Velocidade de impressão



Temperatura de impressão



Teste de Resistência

A exposição leve começa após aproximadamente X ciclos com uma carga de 680g de peso.



Teste de resistência à água

Com uma etiqueta impressa na máquina de lavar com solução CCL4 a 40°C por 30 minutos, observe sua atenuação da impressão.




Teste de baixa temperatura

Com uma etiqueta impressa coloque em uma câmara fechada na temperatura de -17°C por 20 horas e observe se a impressão apresenta falhas.



Aplicações recomendadas



Propriedades

Filme PET	Ribbon
Espessura: 4,5µm	Espessura: 7,0 ± 0,3µm
Tinta	
Cor: preta Ponto de fusão: 80 ± 3°C	
Armazenamento	
Temperatura: 5-35 °C	
Umidade: 20-80%	
Período de validade: 24 meses	

Certificados e Licenças



Ribbon Misto Premium

TDM227

BARCODING THE WORLD

Todaytéc



Todas as especificações do produto estão acessíveis em nosso site: todaytec.com.br

Vendas: comercial@todaytec.com.br

Dúvidas técnicas:
suporte.tecnico@todaytec.com.br
Chatbot:
+55 92 9506-2043

MATRIZ

Rua Acará, 200 - Bloco 2/B
Distrito Industrial - Manaus / AM
CEP 69075-030

FILIAL

Rua São Tomé, 119 - Sala 96
Vila Olímpia - São Paulo / SP
CEP 04551-080

